



## 《取扱説明書》 ※ご使用前に必ずお読みください。

# ガラスコート プロ艶 プレミア

この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項、使用方法をご確認の上、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、この取扱説明書とパッケージはお手元に保管してください。

### 警 告

取り扱いを誤った場合、死亡や大ケガなどの重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 換気の良い場所で作業を行ってください。
- 人体に害があるので、吸入したり飲用したりしないでください。吸人飲用不可
- 皮膚の弱い人はかぶれるおそれがあるので、保護手袋を使用してください。
- 引火性があるので、火気に近づけないでください。火気厳禁
- 子供の手の届く所に置かないでください。

### 使用上の注意

取り扱いを誤った場合、傷害または物的傷害が想定される内容を示しています。

- 取扱説明書に書かれている指示及び警告、誤った使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 炎天下等で施工面が熱くなっている場合はムラやシミになる可能性がございますので使用しないでください。
- キズの原因になりますので、使用前にホコリ・泥等を除去してから使用してください。また、風の強い日や砂ボコリの多い所では使用しないでください。
- 本製品の不良以外の保証および誤った使用方法での保証はいたしかねます。予めご了承ください。
- 本製品は艶出し剤です。マット塗装等に使用すると外見が大きく変わるものがあるので、予め目立たない所で確認してから使用してください。
- 生地や皮等の水が染み込む素材やガラス、鏡面、ゴム類、未塗装樹脂、未塗装金属には使用できません。
- クリア塗装がされていないソリッドカラーや著しく劣化している塗装面、またご自身で塗装されている場合は、ムラやシミになる場合がございます。目立たない部分で予めご確認ください。
- この商品は使い切りタイプです。開封後は早めに使用してください。
- 液剤を一度につけすぎると液ダレやムラ、液剤の弾きが発生します。液は少量でよく伸びますので、液剤のつけすぎに注意してください。
- 変色・シミになるおそれがあるので、衣服・革製品には付着しないように注意してください。
- 使用後は必ず多量の水と石鹼で手を洗ってください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

### 応急処置

- 万が一飲み込んだ場合、口を充分すすぐでください。無理に吐かせず、ただちに医師の診断を受けてください。
- 誤って眼に入った場合、清水で15分以上洗浄し、ただちに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗浄してください。
- 皮膚に付着した場合、石鹼で充分に洗い流してください。皮膚に異常が見られた場合はただちに医師の診断を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合、ただちに作業を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。
- ばく露又は、ばく露の懸念がある場合医師の診断を受けてください。

### セット内容

- ボトル15mL(パイク約1台分)
- 取扱説明書: 1枚 (本書)
- 塗布用スポンジ: 1個
- 専用マイクロファイバークロス: 1枚

### 成 分

イソパラフィン系溶剤 オルガノシラン シロキサン化合物

### 使用箇所

## 塗装面全般に効果的！ ★ヘルメットにもオススメ！



### 注意

ガラス、ゴム、鏡面、未塗装樹脂、未塗装金属には使用できません。またマフラーやエンジンなどの高温になる部分には使用できません。

## 《使用方法》

### ① 準備

- 施工面に砂やホコリなどが付着している場合は、施工時にキズや塗りムラの原因になるため、事前に洗車を行います。また施工面の水分が完全に乾いた状態で施工してください。
- 瓶の栓を開け、塗布用スポンジを瓶口に押し当てる。その状態で一度だけ上下に振り本液をスponジに染み込ませます。



### ② 塗 布

- ムラにならないように専用スponジで施工していきます。全体を一度に施工せず、パートごとに施工していきます。

### 注意

- 本液は水分と反応して硬化する性質がありますので、塗布中の水分には充分にご注意ください。
- 本液を多量に塗布すると塗布中に液剤の弾きが発生します。発生した場合は、再度スponジで振り拵げてください。
- 本液の多量の塗布は拭き取り性の低下につながります。薄くムラなく施工してください。
- 本液はハイクーラーを使い切りです。施工面積によりますが全体を一度に施工せずにバラシく、余らないように施工してください。
- ※余ったらヘルメットなどの使用にもおすすめです。



### ③ 拭き上げ

- 15分程乾燥させます。気温が高い場合や直射日光が当たっている場合は10分程度乾燥させます。
- 乾燥後は付属のマイクロファイバークロスで拭き残しがないように、丁寧に拭き上げを行ってください。

### 注意

- 乾燥中、本液の被膜表面に油が浮いたような現象(虹色)が発生しますが問題ありません。
- 万が一、ムラになった場合、マイクロファイバークロスを水に満らし硬く絞ってから力を入れずに拭き上げてください。
- 角や端は拭き残しが出やすいため、色々な角度から確認しながら拭き上げてください。
- 拭き残しが完全硬化した場合コンパウドなどで研磨作業を行わないで除去できなくなるので、充分に注意してください。



### ④ 施工完了後の注意

- 本製品は大気中の水分と反応して硬化する性質があります。施工完了後、4時間程度は水や雨に濡らさないようにしてください。万が一、水分が付着した場合は速やかに拭き取ってください。また完全硬化には一週間程掛かります。その間は出来るだけ洗車はお控えください。
- ガラス被膜保護効果は約3年間持続します。(使用状況、保管状況、メンテナンスによって異なります。また耐久性は目安で保証するものではありません)
- 完全硬化後、通常通り汚れたら洗車を行ってください。尚、PG-276 クイックコートを定期的にメンテナンスと使用することで艶と保護効果が長持ちします。
- 硬化後の重ね塗りは本液が弾かれる為、使用しないでください。

### 注意

施工で使用したスponジとマイクロファイバーコロスは再利用できません。廃棄してください。

### 保管及び廃棄方法

- 保管の際は子供の手が届く所、温度40°C以上になる所、0°C以下の凍結の恐れがある所、直射日光の当たる所及び湿気の多い所を避けて保管してください。
- 廃棄の際は中身の液を使い切ってから、地方自治体のルールに従って廃棄してください。もし液剤が余った場合はウエスに染みませ、完全に乾燥させてから地方自治体のルールに従って廃棄してください。

火気厳禁 消防法 第四類 第一石油類 危険等級 II



タナックス株式会社

〒270-0151 千葉県流山市後平井107-3

TEL 04-7150-2450 (月~金 9:00~18:00)

TANAX WEB サイトへ  
簡単アクセス！  
<https://www.tanax.co.jp/motorcycle/>



KS1100112